


| | | |
|-----------------------|------------------------------|---|
| Date : 08/09/2020 | SPÉCIFICATION |  |
| Réf. : Alliage | <u>ALLIAGE</u> | |
| Remplace : 06/11/2019 | <u>Sn99Ag0.3Cu0.7</u> | |



1 - **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:**

Alliage de brasure ternaire composé d'Étain, d'Argent et de Cuivre.

Cet alliage est conforme:

- à la norme ISO EN 9453 alliage N° 501
- au référentiel J-STD 006
- à la directive RoHS 2011/65/EU sur la suppression du plomb dans les alliages de soudure

2 - **CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES:**

- 2.1. Teneur en Argent : 0,3 ± 0,1 %
 2.3. Teneur en Cuivre : 0,7 ± 0,2 %
 2.3. Teneur en Étain : Reste
 2.3. Étain de première fusion - Argent et Cuivre pureté 99,90 %

3 - **CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES:**

- 3.1. Point de fusion : Solidus 217°C – Liquidus 227°C
 3.2. Poids spécifique : 7,32
 3.3. Forme : Barres – Baguettes – Fil plein
 Autre : nous consulter.

4 - **CARACTÉRISTIQUES D'EMPLOI:**

- 4.1. Température d'utilisation : soudage à la vague - de 250°C à 270°C (Typique)

5 - **CARACTÉRISTIQUES DIVERSES:**

- 5.1. Conditionnement : Barres: en cartons de 20 Kg environ
 Autre : nous consulter.
 5.2. Assurance qualité : Pour chaque livraison, un certificat de conformité peut être fourni sur simple demande.
 5.3. Stockage : 24 mois dans l'emballage d'origine à température ambiante et à l'abri des intempéries.

Nous ne pouvons prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations ainsi que nos produits ou la combinaison de ceux-ci avec d'autres seront utilisés. Nous dégageons toute responsabilité concernant la sécurité et l'adaptation de nos produits utilisés seuls ou en combinaison avec d'autre. Il appartient aux acquéreurs d'effectuer leurs propres tests pour déterminer la sécurité et l'adaptation de chaque produit utilisé seul ou avec d'autres produits, pour leurs propres usages. Sauf accord écrit préalable, nos produits sont vendus sans garantie et les acquéreurs assument toute responsabilité en cas de perte et dommages de toute nature subis par eux-mêmes ou des tiers, provenant soit de la manutention soit de l'utilisation de nos produits qu'ils soient employés seuls ou avec d'autres. En cas de constatation d'une différence au moment de l'utilisation du produit nous vous demandons de consulter notre service technique.